Committente: FS Trasporti su Gomma S.r.l - Viale dei Cadorna n° 105 - 50129 Firenze

Oggetto dell'intervento: SEDE OPERATIVA DELLA VALTIBERANA - UFFICI - OFFICINE E MAGAZZINI

Ubicazione: Via Ginna Marcelli nº 12 - Sansepolcro (AR)

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA CON SMALTIMENTO DI COPERTURA IN AMIANTO

SEZIONE TRASVERSALE - Scala 1:5

TAVOLA

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI: Arch. Giuliano Del Teglia Importo lavori: € 526.983,00 Inizio lavori: Settembre 2008 Fine lavori: Marzo 2010

DESCRIZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO:

FASE 1 - Realizzazione di rinforzo superiore della trave, con funzione di presidio contro lo sbandamento della medesima, tramite messa in opera di doppio profilo a "L" di acciaio del tipo 1 con σ amm. = 1600 Kg/cmq, spesore di mm 6, idoneamente saldato nella parte superiore esterna del traliccio in acciaio della trave; messa in opera di tondino in acciaio con funzione di tirante trasversale costituito da barre in acciaio Fe 360, diametro mm 12, adeguatamente saldato ai profili a "L", uno ogni nodo superiore del traliccio in acciaio delle travi.

FASE 2 - Pulizia delle travi mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione di corpi

estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, constuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con idoneo diluente.

- FASE 3 Riprofilatura e ripristino di parti deteriorate delle travi da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente, applicata direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Le caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta da certificare, sono le seguenti: resistenza a compressione a 24 ore <= 200 kg/cmq, provino tipo UNI 6009 a 7 gg. <= 500 kg/cmq, a 28 gg. <= 600 kg/cmq; resistenza a flessione a 28 gg. <= 100 kg/cmq; adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg. <= 30 kg/cmq; modulo elastico a compressione a 28 gg. = 200.000-220.000 kg/cmq.
- FASE 4 Rasatura con applicazione con spatola metallica o con idonea pompa di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Le caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta da certificare, sono le seguenti: resistenza a compressione a 3 gg. <= 100 kg/cmq, provino tipo UNI 6009 a 7 gg. <= 500 kg/cmq, a 28 gg. <= 600 kg/cmq; resistenza a flessione a 28 gg. <= 100 kg/cmq; adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg. <= 30 kg/cmq; modulo elastico a compressione a 28 gg. = 180.000 kg/cmq.
- FASE 5 Trattamento con pitture epossidiche costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non ingiallenti, nè sfarinate, pigmentata e catalizzata in consistenza normale.
- FASE 6 Consolidamento di travi in c.a.p. mediante applicazione di nastri in materiale composito. Sono compresi: la spazzolatura della superficie da rinforzare, l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico in primo strato; la fornitura e posa in opera del materiale composito di rinforzo (fibre di carbonio) e l'applicazione dell'adesivo in secondo strato. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. Ove possibile sono eseguite prove di carico prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.

